


PAINÉIS DERIVADOS DE MADEIRA
CONTRAPLACADO KÂMBALA MARÍTIMO

Designação	Contraplacado de Bétula (100% Birch) Folheado a Kâmbala Marítimo
Matéria-prima	Folhas de bétula (100%)
Acabamento	Folha natural de kâmbala
Colagem	WBP (Exterior) — resistência à água melhorada
Dimensões dos Painéis	2520 x 1850 mm
Espessura	12 e 18 mm (outras espessuras sob consulta)
Densidade	640 – 700 kg/m³
Humidade	≤ 12%
Emissão de Formaldeído	Classe E0,05 ppm — CARB ULEF
Qualidade	Standard (OVST)



100% BÉTULA	SUPERFÍCIE LISA	FOLHA A/B	
-------------	-----------------	-----------	--

+ Descrição

É um contraplacado de bétula (100% birch) folheado a kâmbala. A colagem WBP confere resistência melhorada à água, reduzindo o trabalho de preparação de superfície e garantindo uma base ideal para painéis de qualidade. Apresenta lixagem de superfície de grão 60+/80 e boa qualidade de folhas interiores.

+ Setores de Aplicação

Casas de Banho e Cozinhas · Mobiliário · Construção Naval e Marítima · Indústria Hoteleira

+ Ambientes

Colagem WBP com resistência à água melhorada, adequada a ambientes interiores de maior exigência de humidade, como casas de banho e cozinhas.

+ Manuseamento e Armazenamento

Armazenar sempre sob cobertura, sobre superfície plana e ao abrigo da luz solar direta. A embalagem em filme plástico ajuda a manter a humidade constante durante o transporte e armazenamento. Empeno máximo garantido: ≤ 15 mm por painel. Evitar variações bruscas de temperatura e humidade.

PAINÉIS DERIVADOS DE MADEIRA
CONTRAPLACADO KÂMBALA MARÍTIMO
+ Tolerâncias Dimensionais (Comprimento/Largura)

COMPRIMENTO / LARGURA (mm)	TOLERÂNCIA STANDARD (mm)
1220 / 1250	±3,0
1500 / 1525	±4,0
2440 / 2500	±4,0
3000 / 3050	±5,0

+ Tolerância de Espessura

ESPESSURA DO PAINEL (mm)	TOLERÂNCIA (mm)	VARIAÇÃO MÁX. NA PLACA (mm)
6,0	±0,2	0,2
6,5	±0,2	0,2
8,0	±0,2	0,2
9,0	±0,2	0,2
10,0	±0,2	0,2
12,0	±0,2	0,2
12,7	±0,2	0,2
14,9	±0,3	0,2
15,0	±0,3	0,2
18,0	±0,3	0,2
21,0	±0,5	0,2
24,0	±0,5	0,2
27,0	±0,5	0,2
30,0	±0,5	0,2

Contraplacado personalizável mediante especificação do cliente quanto a espessura, número de camadas e tolerâncias.

+ Características da Qualidade Standard

CARACTERÍSTICA	STANDARD
Lixagem da Superfície	Grão 60+ / 80
Humidade Máxima	≤ 12%
Qualidade das Folhas Interiores	Boa qualidade
Empeno Máximo por Pannel	≤ 15 mm
Aplicação Recomendada	Mobiliário

Conformidade: CE, CARB, M1 (emissões), PEFC (certificação voluntária). Produto não perigoso; devem ser utilizadas técnicas ergonómicas adequadas e equipamentos de proteção individual (EPI) durante o manuseamento e processamento.